



CLARITY 333 XC

Le film Clarity 333 XC est haute technologie, très transparent et exempt de métal, évitant les interférences avec les dispositifs électriques tout en offrant un haut niveau de protection contre les infrarouges grâce à sa construction améliorée. Il propose également une garantie de première classe pouvant aller jusqu'à 10 ans



Garantie
Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »



Classement au feu
M1



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH/RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	<1 %
Transmission lumière visible	73 %
Réflexion lumière visible extérieure	10 %
Réflexion lumière visible intérieure	10 %
Energie solaire totale rejetée	57 %
Energie solaire totale rejetée 2*	60 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	22 %
Absorption énergie solaire	35 %
Transmission énergie solaire	43 %
Réduction éblouissement	29 %
Valeur "g"	0.49
Valeur 'u'	5.8
Coefficient d'ombrage	0.6
Type de pose : Extérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	75 µ
Couleur depuis l'extérieur : NEUTRE	

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*


Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film. Un silicone doit être appliqué sur le périmètre du film pour prévenir tout phénomène d'oxydation. Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »