



## SILVER 345 XC

Le film Silver 345XC réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle. De plus, son aspect présente un design neutre pour vos façades et préserve ainsi une bonne partie de la vue vers l'intérieur.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliquée sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	<1 %
Transmission lumière visible	55 %
Réflexion lumière visible extérieure	22 %
Réflexion lumière visible intérieure	20 %
Energie solaire totale rejetée	57 %
Energie solaire totale rejetée 2*	63 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	30 %
Absorption énergie solaire	32 %
Transmission énergie solaire	38 %
Réduction éblouissement	40 %
Valeur "g"	0.49
Valeur 'u'	5.8
Coefficient d'ombrage	0,52
Type de pose : Extérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	75 µ
Couleur depuis l'extérieur : ARGENT	

## CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Déconseillé

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.



Garantie  
[Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »](#)



Classement au feu  
**M1**



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**




Norme REACH RoHS  
**RESPECTÉE**

## LAIZES DISPONIBLES:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

## CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film. Un silicone doit être appliqué sur le périmètre du film pour prévenir tout phénomène d'oxydation. Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.*